



## Arte lazur

Lazura s bílými částčkami na akrylátové bázi k přímému použití

<b>Popis výrobku</b>	
Oblast použití	Speciálně vyvinutá vysoce atraktivní lazura na plochy vnitřních stěn.  <b>Zvláštnosti:</b> Součástí lazury jsou světle pigmentované částčky, které se po natónování nepromíchají s jinými barevnými pigmenty a vytváří na světlých podkladech vysoce kvalitní a barevně mimořádně diferencovaný optický efekt. Lazura Capadecor Arte-lazur je chráněna patentem (č.: E93830019.1/ TO98A000997).
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ředitelná vodou, ekologická a s minimálním zápachem</li> <li>- bez obsahu rozpouštědel</li> <li>- lze čistit vodou a neutrálními prostředky pro domácnost (cca po 20 dnech)</li> <li>- možnost opravy nátěrů (za dostatečné pečlivosti)</li> <li>- lze tónovat systémem ColorExpress</li> </ul>
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- třída oděru za mokra 2 podle normy ČSN EN 13300</li> <li>- hustota cca 1,0 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
Materiálová báze	akrylátová disperze
Balení	5 a 2,5 l
Odstín	průhledná s bílými částčkami  <b>Tónování:</b> Lazuru Arte-Lasur lze natónovat pomocí systému ColorExpress podle cca 160 barevných odstínů ze systému Caparol 3D. Vlivem tónování podle odstínu barvy může lazura obsahovat malé množství rozpouštědel. Přitom se musí přihlídnout k tomu, že se barevný odstín lazury na stěně může odlišovat od barevného odstínu originálu 3D v důsledku svého lazurovacího charakteru, techniky nanášení nátěrů, dané tloušťky vrstvy a barevného odstínu podkladu.
Lesk	Hedvábně matná
Skladování	V chladu, ale ne na mrazu. Neotevřené nádoby lze skladovat minimálně 12 měsíců.
<b>Zpracování</b>	
Vhodné podklady	Veškeré běžné povrchy stěn v interiéru, hladké i strukturované omítky, strukturované tapety.
Příprava podkladu	<b>Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.</b>  <b>Pozor:</b> Aby se zamezilo stopám po válečku, je třeba základní nátěr nanášet štětkou. Lazuru Arte-Lazur nenanášejte přímo na pomocné alkalické nátěry (například silikátové barvy a omítky). Podklady nesmí mít barevné kontrasty. Proto doporučujeme takové podklady předem ošetřit pomocí materiálů s bílým pigmentem, které se snadno vsakují a nejsou silně

	nasákavé. Dodržujte příslušné technické informace k použitým základním, popřípadě pomocným nátěrům.
Příprava materiálu	<p>Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej opatrně rozmíchat. K míchání nepoužívejte motorová míchadla</p> <p><b>Doplňkové materiály:</b>  <b>Perlatec gold</b> (zlatý) / <b>Perlatec silber</b> (stříbrný)  Pigmenty s perlovým leskem na dosažení působivých povrchů. Lze použít pouze ve vnitřních prostorech s lazurou Arte-Lasur, Arte-Lasur Color a lesklou lazurou Deco-Lasur. Přidávané množství by se mělo pohybovat mezi 2 až 5 %.</p> <p><b>Přidávané množství prostředku Perlatec na nádobu 5,0 l lazury Arte-Lasur:</b>  2% = 100 g Perlatec  3% = 150 g Perlatec  4% = 200 g Perlatec  5% = 250 g Perlatec</p>
Nanášení materiálu	<p>Lazura Arte-Lasur má konzistenci k přímému zpracování a nemusí se ředit. Doporučujeme nanášet lazuru celoplošně měkkými malířskými štětkami (například štětka na velké plochy popřípadě oválná štětka). Štětka se přitom vede v krátkých kruhových tazích. Po krátké době zasychání se může povrch uhladit suchou stěrkou (např. stěrkou na odstraňování prachu nebo měkkou stěrkou na tapety). Podle požadovaného optického vzhledu se může další barevný odstín nanášet na první barevný odstín za mokra nebo po vyschnutí. Dvojitý nátěr lazury zvyšuje barevnou intenzitu, počet světlých částic a schopnost zatěžování povrchu. Druhý nátěr netónovanou lazurou Arte-Lasur zvyšuje počet částic a barevnou intenzitu.</p> <p><b>Instrukce na úpravu ploch:</b>  Nástěnné lazury jsou transparentní materiály, které dovolují, aby prosvítal barevný odstín a struktura podkladu. Z tohoto důvodu je nezbytné vyzkoušet vzhled na vzorových plochách.  Kontrastní účinek bude vysoký, jestliže na světlém pomocném nátěru bude nanesený barevný odstín lazury tmavý.  V případě velmi světlých barevných odstínů lazury na výrazněji strukturovaných podkladech mohou světle pigmentované částice lazury jen omezeně rozvinout své optické účinky.  Čím vyšší tloušťka nátěru se nanese, tím bude vyšší intenzita lesku.  Velmi ušlechtilé působícího povrchu je možno dosáhnout přidávkou prostředku Perlatec gold (zlatý) nebo silber (stříbrný – pigmenty s perlovým leskem), přičemž přidávané množství by se mělo pohybovat mezi 2 až 5 %.</p>
Skladba nátěru	<p><b>Základní nátěr:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caparol-Haftgrund na hladké původní nátěry</li> <li>- Capatect penetrace pod omítky nebo Fibrosil na mírně drsné původní nátěry minerálního charakteru</li> <li>- Capadecor Metalocryl Innen na metalizový optický vzhled</li> </ul> <p><b>Konečný nátěr:</b>  1 - 3 nátěry lazurou Arte-Lasur, tónovanou pomocí systému ColorExpress, tónovacími barvami Alpinacolor nebo amfibolinovými tónovacími barvami AVA.  Za účelem dosažení efektu perlového lesku je možné podle požadovaného stupně efektu přidávat 2 - 5% prostředku Perlatec gold (zlatý) nebo silver (stříbrný). Pigmenty s perlovým leskem Perlatec rovnoměrně rozmíchejte.</p>
Spotřeba	Cca 80 - 170 ml/m <sup>2</sup> na jeden nátěr. Spotřeba se zvyšuje podle nasákavosti a struktury podkladu. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty. Přesnou spotřebu je třeba zjistit zkušebním nátěrem přímo v objektu.
Podmínky zpracování	Minimální teplota (podklad, materiál, vzduch) 5°C.
Doba schnutí	Lazura bude na povrchu vyschlá za cca 4 hodiny při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.

Čištění nářadí	Ihned po použití čistou vodou.
<b>Instrukce</b>	
Bezpečnostní upozornění	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Upozornění	<b>Pozor:</b> Nepoužívejte na vodorovné plochy, kde může dojít ke kontaktu s vodou. Aby se zamezilo vytváření stop po válečku, je třeba základní nebo pomocný nátěr nanášet štětkou.  <b>Snášlivost s jinými nátěrovými látkami:</b> Aby bylo možné získat zvláštní vlastnosti lazury Arte lazur, nesmí se lazura míchat s jinými nátěrovými hmotami.
Prohlášení o obsažených látkách	Disperze akrylátové pryskyřice, minerální plniva, voda, filmotvorný prostředek, aditiva, konzervační prostředky.
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/l): 200 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 50 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: <a href="mailto:cbudejovice@caparol.cz">cbudejovice@caparol.cz</a>

#### Technická informace - vydání: červenec 2010

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.